

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-022851

(43)Date of publication of application : 25.01.1990

(51)Int.Cl.

H01L 23/50

(21)Application number : 63-172284 (71)Applicant : HITACHI CABLE LTD


(22)Date of filing : 11.07.1988 (72)Inventor : SUZUKI KATSUMI
SATO MANABU

(54) LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To save a costly bonding wire during a mounting operation of an IC element by a method wherein a sheet thickness in a semiconductor-element loading part of a tab is made half or lower a sheet thickness of a lead pin by using a photoetching method in order to make the sheet thickness in the IC element loading part of the tab thin.

CONSTITUTION: A sheet thickness in a position where an IC element 3 has been loaded on a tab 2 is made half or less than half a sheet thickness of lead pins 1, 1. Accordingly, a height difference between the IC element 3 and the lead pins 1, 1 is made small by this amount; bonding wires 4, 4 can be connected in a nearly shortest distance without setting a surplus long loop. In addition, when a lead frame is formed, it is most desirable to form it by a photoetching method; thereby, it is possible to completely eliminate a bad effect of a processing strain.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開
 ⑫ 公開特許公報(A) 平2-22851

⑬ Int.Cl.⁸
 H 01 L 23/80

識別記号 庁内整理番号
 U 7735-5F

⑭ 公開 平成2年(1990)1月26日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

⑯ 発明の名称 半導体装置用リードフレームおよびその製造方法
 ⑰ 特 願 昭63-172284
 ⑱ 出 願 昭63(1988)7月11日
 ⑲ 発 明 者 鈴木 勝 美 茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電線工場内
 ⑲ 発 明 者 佐 藤 学 茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電線工場内
 ⑳ 出 願 人 日立電線株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
 ㉑ 代 理 人 弁理士 佐藤 不二雄

明 細 書

1. 発明の名称 半導体装置用リードフレームおよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) タブの少くとも半導体素子の搭載される部分の厚さを、リードピンの厚分の半分あるいはそれ以下に形成してなる半導体装置用リードフレーム。
- (2) 半導体素子の搭載された周囲の輪郭をリードピンの厚分と同じにしてなる請求項1記載のリードフレーム。
- (3) リードフレーム用金属板の内面にフォトレジスタのためのレジストを塗布してリードピンおよびタブをエッチング法により形成するリードフレームの製造方法において、タブとなる部分の片側の少くとも半導体素子の搭載される部分にはレジストを設けずにおいて金属板を両面からエッチングを行なう半導体装置用リードフレームの製造方法。

3. 発明の発明者説明

【発明上の利用分野】

本発明は、半導体素子を搭載するためのリードフレームの改良に関し、とくにボンディングワイヤの搭載を可能にするリードフレームおよびその製造方法に関するものである。

【従来の技術】

例えばICの実装には、第8図に示すように、導体の中央部にタブリード7により支持されたタブ2を設け、当該タブ2にIC素子を搭載固定可能に形成すると共にタブ2の周囲には多数のリードピン1、1を配置してなるリードフレームが使用される。

IC素子3をタブ2に搭載固定したる、第5図に示すようにIC素子3とリードピン1、1との間を金線などよりなるボンディングワイヤ4、4により接続し、周囲を封止樹脂5により封止あるいは金属製のパッケージ内に収容してデバイスに搭載するものである。

【発明が解決しようとする課題】

従来のリードフレームは、第6図に示すように、

特開平2-22851(2)

リードピン1、1とタブ2の板厚が同じに構成されており、タブ2にIC素子3を搭載すると、その分だけ高さが高くなる。その高くなったところへボンディングワイヤ4、4を配線接続してやることになるため、その分ボンディングワイヤ4が長くなる。また、そのように長い状態で使用すると、ボンディングワイヤ4がIC素子3の端部に接触するようなことも少なからず起る。

ボンディングワイヤ4には一般に貴金属である高価な金が多用されてきており、近年かかる高価で貴金属にも乏しい金に代えてアルミや銅などの使用も試みられてはいるが、その場合にも高純度化や合金化などのために高価になりがちであり、できるだけボンディングワイヤ4を短くしようという気運が高まっている。

第7図は、そのようなボンディングワイヤ4を短くするための具体的な提案の一を示すものであり、タブ2をプレス加工によりリードピン1の板厚の2分の1程度のところまで下げ、その上にIC素子3を搭載したものである。これにより、ボンデ

ィングワイヤ4の接続距離が長短距離となり、その分ボンディングワイヤ4を短くできる。

しかし、この場合、タブを下げるためのプレスを行なうプレス金型にかなりの費用がかかるばかりでなく、工程も増え、さらにはタブリードに加工歪みが付加されることによって内部応力が発生する。この歪み応力がリードの割れや剥離、剥離5の割れを誘発させる原因ともなり、必ずしも前述のいく方法とはいえない。

本発明は、上記したような従来の問題点を解消し、タブにIC素子を搭載した場合のボンディングワイヤの配線を可能とするばかりでなくタブやタブリードに加工歪みの発生をおそれない高剛性をリードフレームおよびその製造方法を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

本発明は、フォトリソ法によりタブの平面形状の露出部分の板厚をリードピンの板厚の半分以下としたものである。

【作用】

本発明は、フォトリソ法を用いてタブの露出部分の板厚を低減したから、加工歪みの生ずるおそれはない。しかも板厚が小さくなった分、素子の高さがリードピンの高さに近付き、これを接続するボンディングワイヤは短距離での接続を行ない得るため、ボンディングワイヤの長さをその分節約することができる。

【実施例】

以下に、本発明について実施例を図面を参照して説明する。

第1～9図は、本発明に係るリードフレームを用いIC素子を実装した様子を示す断面図である。いずれもタブ2におけるIC素子3の搭載された位置の板厚はリードピン1、1の板厚の半分以下となっており、その分IC素子3とリードピン1、1との高差が小さくなり、ボンディングワイヤ4、4を短距離接続においてあまり余長ループを設けずることなく接続させる素子がわかるであろう。

しかして、第1図はタブ2全体の板厚を小さく

した例を示すものであり、第2図はIC素子3の搭載部の左右の輪郭2a、2aをリードピン1と同じ板厚のままとし、搭載部の板厚を小さくしている例を示すものである。このように輪郭2a、2aが形成されることにより、IC素子3の搭載における位置決めとその安定性の保持に寄与させることができる。そのようなIC素子3の位置決めやすさと安定化という見地からすれば、第3図に示すように上記輪郭を左右2a、2aのみでなく前後2b、2bにも形成し、いわばIC素子が周囲に輪郭の形成された凹部に具合よく収容格納されるように形成すればより適当である。

上記のように形成される本発明に係るリードフレームを製造するには、フォトリソ法により製造することがもっとも望ましく、それによって従来例において問題とされた加工歪みの発生を完全に解決することができる。

第4図は、上記第1図に示した本発明に係るリードフレームを本発明に係る方法により製造する様子を示す説明図である。

特開平2-22851(8)

例えば鉄や鉄合金、銅や銅合金などよりなるリードフレーム用金基板10にレジスト6を塗布し、これにフォトリソグラフィを施して露光・現像し、第4図(A)にその断面図を示したように、タブを形成する部分の片面10aにはレジストを塗布させずに露出状態におく。この状態で金基板10をその両面よりエッチングすれば、露出された金基板部分が溶解除去され両面(B)に示すようにリードピン1、1およびタブ2が露出するから、その後レジスト6を除去すれば両面(C)に示すような両面第1図に示した構成のリードフレームを得ることができる。この方法によれば、両面露出された部分が溶解除去されたとし、タブ2の露出された片面図が半分あるいはそれ以下の厚さにエッチングされ、所望厚みのタブ2を有する本発明に係るリードフレームが形成されるのである。しかも、上記はエッチング法でのみ形成されたから、加工面みの生ずる部分がなく、内部応力に起因する割れなどの問題は一切回避される。

第5図は、第2図に示した実施例に係るリード

フレームを製造している様子を示すものであり、金基板のタブを形成する部分の片面10aにおいて第4図のようにすべて露出させることなく、例えば2a、2bを形成させる部分には第5図(A)に示すようにレジスト6を塗布しておく。以下前記第4図の場合同様金基板10を両面よりエッチングすれば、両面(B)に示すようにエッチングされ、レジストを除去することで両面(C)に示すような左右に絶縁を有しIC露出部が露出化された第2図の実施例に係るリードフレームを入手することができる。

実施例

厚さ0.25mmのFe-Ni合金およびCu合金よりなる各金基板にレジストを塗布し、これにタブとなる部分にのみ異なるフォトリソグラフィを施し、露光・現像して第4図(A)に示すようにタブの片面のみにレジストが塗布するようにした。これに例えば第2図のエッチング法を両面からスプレーして金基板露出部を溶解除去した。その結果、

タブとなるべき部分は片面のみがエッチングされ、残厚がリードピンの半分以下の厚さにおいて露出し、第1図に示した通りのタブ形状を有するリードフレームを入手することができた。

【発明の効果】

以上の通り、本発明によれば、タブのIC露出部露出部の厚みが薄いから、IC露出部露出部の間に高価なボンディングワイヤを大巾に露出することができると、従来の例におけるようにプレス等によるタブ下加工が不要となり、タブやタブリードに加工歪みが生じないから、それに起因したリードの割れや変形あるいは封止樹脂の割れの発生などを回避できるものであり、製造工程および設備の簡略化によるコストダウン等とも併せ、その工賃上に及ぼす負担は非常に大きなものである。

4. 図面の簡単な説明

第1から3図は本発明に係る3種のリードフレームを用いた実装状況を示す断面図、第4および5図は本発明に係る2種のリードフレームの製造状況を示す説明断面図、第6および7図は従来の


リードフレームにおける実装状況を示す断面図、第8図はリードフレームの具体例を示す平面図である。

- 1：リードピン、
- 2：タブ、
- 3：IC露出部、
- 4：ボンディングワイヤ、
- 5：封止樹脂層、
- 10：リードフレーム用金基板。


代理人 弁理士 佐藤 不二雄

特開平2-22851(4)


第1図




第2図




第3図




第4図




第5図



第6図



第7図



第8図

